

## SPÉCIFICATION DE PRODUIT

# Ruban mastic double face

### Description du produit

- Bande de collage et d'étanchéité extrudée à base de caoutchouc synthétique
- Composition moyenne à dure • Charges soigneusement sélectionnées pour assurer une bonne stabilité à des températures plus élevées

### Applications

- Assemblage par recouvrement de feuilles de plastique telles que DPC et DPM
- Étanchéité des panneaux dans les réservoirs de stockage d'eau • Applications de toiture aux spécifications plus élevées telles que la fabrication de lucarnes
- Étanchéité des rails de la caravane tels que les détails de l'auvent et de la gouttière

### Performances techniques

La description	Unités	Valeur	Méthode d'essai
Gravité spécifique	g/cm <sup>3</sup>	1.5	Dans la maison
Cisaillement Adhérence	N/cm <sup>2</sup>	22	Dans la maison
Adhésion au pelage à 180° (1 mm d'épaisseur)	N/cm	24	Dans la maison
Forcer à comprimer de 20%	N/cm <sup>2</sup>	7	Dans la maison

### Caractéristiques de performance

Température d'utilisation	>4°C
Température de service	-40°C à +90°C
Résistance aux UV	Bon
Résistance chimique	Bon pour diluer les acides et les alcalis

**Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile ou de graisse**

### Caractéristiques et avantages

- Facile et précis à utiliser avec peu de déchets et sans gâchis
- Peut être fourni sous forme de rouleau ou de tampons prédécoupés
- Les homologations incluent WRC (portable water contact) pour la version noire
- Le noir ou le blanc sont des couleurs standard. D'autres sous réserve d'une quantité minimale de commande.

### Détails de stockage

- La durée de conservation est de 2 ans à 5 -25°C dans des conditions sèches (dans l'emballage d'origine)



**Accrédité**

Reprocesseur  
DOE ER199846

**Valpak**

Défi 2001  
Lauréat

Recyclage

Chequerbent Works • Manchester Road • Wesoughton • Bolton BL5 3JF  
Tél : 01942 841111 • Fax : 01942 842388 • sales@toughsheet.com • www.toughsheet.com